



Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

Dossier / File J091304 - Document CEMATE/2 - Page 1/8

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU CONFORMEMENT A L'EN 13501-1 : 2007

*CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE
IN ACCORDANCE WITH EN 13501-1 : 2007*

Commanditaire
Sponsor

GERFLOR
50 Cours de la République
69627 VILLEURBANNE Cedex
FRANCE

Elaboré par
Prepared by

LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS
Laboratoire de Trappes
29, avenue Roger Hennequin
78197 TRAPPES CEDEX
FRANCE

Nom du produit
Product name

TARALAY IMPRESSION CONFORT 33 et 43

N° de rapport de classement J091304
Classification report No

Numéro d'émission
Issue number

CEMATE/2

Date d'émission
Date of issue

08/10/2008



Ce rapport de classement comprend 8 pages et ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité.

This classification report consists of 8 pages and may only be used or reproduced in its entirety.

Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

1. INTRODUCTION / INTRODUCTION

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à TARALAY IMPRESSION CONFORT 33 et 43 conformément aux modes opératoires donnés dans l'EN 13501-1 : 2007.

This classification report defines the classification assigned to TARALAY IMPRESSION CONFORT 33 et 43 in accordance with the procedures given in EN 13501-1 : 2007.

2. DETAILS DU PRODUIT CLASSE / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERALITES / GENERAL

Le produit, TARALAY IMPRESSION CONFORT 33 et 43, est défini comme revêtement de sol (NF EN 14041 : revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés)

The product, TARALAY IMPRESSION CONFORT 33 et 43, is defined as a floorcovering (NF EN 14041 : resilient, textile and laminate floor coverings)

2.2. DESCRIPTION DU PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION

Le produit, TARALAY IMPRESSION CONFORT 33 et 43, est décrit ci-dessous ou dans les rapports d'essai fournis en appui du classement détaillé en 3.1.

The product, TARALAY IMPRESSION CONFORT 33 et 43, is described below or is described in the test reports provided in support of classification listed in 3.1.

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

Nom et adresse du demandeur : <i>(Sponsor's name and address)</i>	GERFLOR 50 Cours de la République 69627 VILLEURBANNE Cedex France
Référence commerciale : <i>(Commercial designation - trade mark)</i>	TARALAY IMPRESSION CONFORT33 et 43
Composition sommaire : <i>(Summary composition)</i>	Couche d'usure : PVC plastifié pressé Intercalaire : PVC enduit avec armature voile de verre Envers : Mousse PVC chimique <i>Wearing layer :</i> <i>Pressed plasticized PVC</i> <i>Intercalary :</i> <i>Coated PVC avec thin glass layer reinforced</i> <i>Backing :</i> <i>Chemical PVC foam</i>
Masse surfacique : <i>(Mass per unit square meter)</i>	(2935 -10/+13 %) g/m ²
Épaisseur de la couche d'usure : <i>(Thickness of wearing layer)</i>	0,65 mm
Épaisseur de l'intercalaire : <i>(Thickness of intercalary)</i>	1,25 mm
Épaisseur de l'envers : <i>(Thickness of backing)</i>	1,30 mm
Épaisseur testée : <i>(Thickness tested)</i>	(3,20 -0,15/+0,18) mm
Couleur : <i>(Colour)</i>	Divers <i>Various</i>
Ignifugation (oui ou non) : <i>(Fireproofing - yes or no)</i>	Non <i>No</i>

Cas de pose collée : nature de la colle prescrite : <i>(Case of glued together pose : nature of prescribed glue)</i>	En pose collée avec une colle acrylique <i>In glued standing with an acrylic glue</i>
Condition finale d'utilisation : <i>(End use condition)</i>	Revêtement de sol de type VSM (norme produit NF EN 651) en pose collée sur support standard en fibres ciment <i>VSM Type floorcovering(NF EN 651 product standard) in glued standing on standard fibres cement board</i>

Informations transmises par le demandeur.

Information given by the sponsor.

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

3. RAPPORTS D'ESSAI & RESULTATS D'ESSAI EN APPUI DE CE CLASSEMENT
TEST REPORTS & TEST RESULTS IN SUPPORT OF CLASSIFICATION

3.1. RAPPORTS D'ESSAI / TEST REPORTS

Nom du laboratoire <i>Laboratory name</i>	Nom du commanditaire <i>Sponsor name</i>	N° du rapport d'essai <i>Test report N°</i>	Méthode d'essai <i>Test method</i>
LNE	GERFLOR 50 Cours de la République 69627 VILLEURBANNE Cedex FRANCE	J091304 - CEMATE/1	NF EN ISO 9239-1

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

3.2. RESULTATS D'ESSAI / TEST RESULTS

Méthode d'essai <i>Test method</i>	Produit (usine) <i>Product (factory)</i>	Nombre d'épreuves <i>Number of tests</i>	Paramètres <i>Parameters</i>	Résultats / <i>Results</i>	
				Paramètre continu Moyenne (m) <i>Continuous parameter Average (m)</i>	Paramètres conformité <i>Conformity parameters</i>
NF EN ISO 9239-1	TARALAY IMPRESSION CONFORT 33 et 43	4	Eclairage critique (kW/m²) <i>Critical flux (kW/m²)</i>	8.8	-
			Production de fumée (%.min) <i>Smoke production (%.min)</i>	187	-

(-) signifie / means : non applicable / no applicable

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT / REFERENCE OF CLASSIFICATION

Le présent classement a été effectué conformément à l'EN 13501-1 : 2007.
This classification has been carried out in accordance with EN 1350-1 : 2007.

4.2. CLASSEMENT / CLASSIFICATION

Le produit, TARALAY IMPRESSION CONFORT 33 et 43, a été classé en fonction de son comportement au feu :

The product, TARALAY IMPRESSION CONFORT 33 et 43, in relation to its reaction to fire behaviour is classified :

Bfl

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :

The additional classification in relation to smoke production is :

s1

Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est :

The additional classification in relation to flaming droplets particles is :

-

Le format du classement de réaction au feu pour les revêtements de sol est :

The format of the reaction to fire classification for floorings is :

Comportement au feu / <i>Fire behaviour</i>	Production de fumées / <i>Smoke production</i>
Bfl	s1

C'est à dire / *i.e.*, **Bfl - s1, -**

Classement de réaction au feu : <i>Reaction to fire Classification :</i>	Bfl-s1, -
--	------------------

Suite du rapport page suivante
Test report following next page

4.3. DOMAINE D'APPLICATION / FIELD OF APPLICATION

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit :
This classification is valid for the following product parameters :

- le classement est valable pour les produits cités en § 2.2 ou formulés de manière strictement identique dans le site de production cité
- *the classification is valid for the products mentioned in § 2.2 or strictly stipulated in the quoted production site*

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
The classification is valid for the following end use conditions :

En pose collée avec une colle acrylique sur support classé A1fl ou A2fl
In glued standing with an acrylic adhesive on A1fl or A2fl classified standard

Epaisseur : environ 3,2 mm
Thickness : about 3,2 mm

5. LIMITATIONS / LIMITATIONS

Le présent document de classement n'est pas une approbation, ni une certification de type produit.
This classification document does not represent type approval or certification of the product.

Trappes, le 8 octobre 2008
Trappes, the 2008/10/08

**Le Chef de la Division
Comportement au Feu**
*The head of Fire
Behaviour Division*



Alain SAINRAT



Le Responsable de l'essai
The Responsible for test



Luc CHEVALIER