

DESCRIPTION

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Description | | Cordon de soudure en PVC pour la réalisation de soudures à chaud étanches et conductrice entre 2 dalles GTI EL5 |
| Installation | | Soudure à chaud - Pour un meilleur résultat, utiliser une buse adaptée. |
| Poids | g/ml | 16 +/- 1 |
| Shore | | 80 +/- 5 Sh A. |
| Diamètre | mm | 4,05 +/- 0,10 |
| Epaisseur de la peau conductrice | mm | 0,10 +/-0,03 |
| Packaging | unité/carton | 1 rouleau (100 (+4/-0) ml) |
| Coloris | | Consulter gerflor.fr |
| Code(s) produit | | 2722 |

PERFORMANCE

| | | |
|--|--------|------------|
| Force de rupture - EN ISO 527R | MPa | 8 |
| Allongement à la rupture - EN ISO 527R | % | 250 + 50 |
| Température maximale d'utilisation | °C | 200 |
| Résistivité volumétrique | Ohm.cm | < 10E3 |
| Résistivité moyenne à 1cm | Kohms | Nominal 50 |