





DESCRIPTION			
Epaisseur totale	EN ISO24346	mm	3.00 – 3.30
Epaisseur couche d'usure	EN ISO24340	mm	1.02 – 1.17
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2800 - 3260
Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200
Longueur des lés	EN ISO 24341	ml	25
CLASSIFICATION			
Norme produit	-	-	EN 651
Classement européen	EN ISO10874	classe	34 - 42
Classement UPEC	-	-	U4P3E2/3C2
Certification  UPEC-A+	QB 30	n° certif	Osmoz/Indiana/Brazilia/Poesy/Neopolis 310-014.3
			Metallica 310-019.4
Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717-2	dB	Osmoz/Indiana/Brazilia/Poesy/Neopolis 17
			Metallica 16
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	< 65
Réaction au feu	EN 13501-1	-	C _{fl} -s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Glissance (1)	DIN 51 130	classe	R10
PERFORMANCE			
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Poinçonnement : Valeur moyenne mesurée	-	mm	0.06
Essai de la chaise à roulette (type W)	ISO 4918	-	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Protecsol®2
Résistance aux produits chimiques (2)	EN ISO 26987	classe	OK
Activité anti-bactérienne (E. coli – S. aureus – MRSA) (3)	ISO 22196	-	> 99% - ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (coronavirus humain 229E) (3)	ISO 21702	-	> 99,7% (après 2h00)
ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR			
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certification			Floorscore®
MARQUAGE CE			
	EN 14041	-	
		-	

(1) Seules les gammes TARASAFE offrent une résistance à la glissance sur la durée de vie du produit

(2) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet

(3) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections