



LNE

Le progrès, une passion à partager
LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

P 2006 13

07 - 1912

Dossier G031707 - Document CEMATE/35 - Page 1/4

RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN DE REACTION AU FEU SELON LA NORME EUROPEENNE NF EN 13501-1

Organisme notifié par l'état français auprès de la Commission Européenne sous le numéro : 0071

Norme produit : NF EN 14041
Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés

N°G031707 - CEMATE/35

- Matériau présenté par :** GERFLOR
50 Cours de la République
69627 VILLEURBANNE Cedex
FRANCE
- Marque commerciale :** ELEGANCE SD
- Usine de production :** GERFLOR Provence
Z.I. du Bois des Lots
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
FRANCE
- Description sommaire :** Revêtement de sol PVC
- Date du rapport :** 13 juillet 2006

La reproduction du présent document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 4 pages.

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

1. INTRODUCTION

Le rapport de classement définit le classement européen aux produits conformément aux modalités de l'EN 13501-1.

2. DETAILS DES PRODUITS CLASSES

2.1. NATURE ET APPLICATION D'UTILISATION FINALE

Revêtements de sol de type VFHO (norme produit NF EN 649).

2.2. DESCRIPTION

Caractéristiques du produit :

Produit	Epaisseur en mm	Masse surfacique en g/m ²
ELEGANCE SD PVC Plastifiants (phtalates) Charge (carbonate de calcium) Stabilisants et additifs divers	2.4 Incertitude : -0.15/+0.18 mm	3100 Incertitude : -10/+13 %

Suite du rapport page suivante

3. RAPPORT D'ESSAIS ET RESULTATS D'ESSAIS EN APPUI DU CLASSEMENT

3.1. RAPPORT D'ESSAIS

Nom du laboratoire	Nom du commanditaire	N° de référence du rapport d'essai	Méthode d'essai
Laboratoire national de métrologie et d'essais 29 av. Roger Hennequin 78197 TRAPPES CEDEX	GERFLOR 50 Cours de la République 69627 VILLEURBANNE Cedex	Dossier : G031707 CEMATE/34	Panneau radiant EN ISO 9239-1

3.2. RESULTATS D'ESSAIS POUR LES REVETEMENTS DE SOLS

Méthodes d'essais	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
EN ISO 9239-1 En pose collée sur support en fibres-ciment	4	Flux critique(kW/m ²) Fumée(% min)	10.79 80

Suite du rapport page suivante

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE

4.1. CLASSEMENT

Comportement au feu	Production de fumée	Gouttelettes enflammées
B_{fl}	s1	-

4.2. DOMAINE D'APPLICATION

Le classement est valable pour le produit cité en § 2.2 ou formulé de manière strictement identique dans le site de production.

Coloris : divers

Epaisseur : 2.4 mm environ

En pose collée sur supports classés A1 et A2

5. LIMITATIONS

5.1. RESTRICTIONS SUR LA DUREE DE LA VALIDITE DU RAPPORT DE CLASSEMENT

Néant.

5.2. AVERTISSEMENT

Le présent document ne représente pas une approbation ou une certification type de produit.

Trappes, le 13 juillet 2006

Le Chef de la Division
COMPORTEMENT AU FEU



Alain SAINRAT



Le Responsable de l'essai



Luc CHEVALIER