

Bellaterra: Le 02.04.2014

Dossier: **14/7080-122 M1 Partie 2 Version Français**

Référence du sollicitant: **GERFLOR, SAS**
Z.I Du bois des lots
26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX
(France)



Description du changement: L'information supplémentaire a été ajoutée pour les caractéristiques du produit.

Ce rapport remplace le rapport 14/7080-122 Partie 1 qui a été diffusé le 11 Février 2014. Le pétitionnaire est responsable de remplacer l'original et toutes les copies précédentes.

RAPPORT DE CLASSIFICATION

1- CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Référence commerciale du produit : MURAL ULTRA

Mur revêtement mural composé de calandrage postérieur plastifié de PVC , grilles de fibre, couche de surface de calandrage plastifié de PVC set vernis.

Le produit présente deux couches:

- Couche 1: Couche d'usure avec une épaisseur de 0,67 mm, densité de 1200 g/m² et d'aspect lisse.
- Couche 2 : Couche postérieur avec une épaisseur de 0,83 mm, densité de 1400 g/m² et d'aspect lisse.
-

Nom de la couleur: LILY (Batch N° 7348334).

Méthode de fixation: Le test a été réalisé avec le produit collé aus substrat de plâtre (s / UNE EN 13238:2011). Le type de colle était standard acrylique .

Date de réception de l'échantillon: 27-01-2014.

La reproduction du présent document est uniquement autorisée si elle est effectuée dans sa totalité.
Seuls les rapports revêtus d'une signature originale ou leurs copies certifiées conformes sont légalement valables.
Ce document se compose de 3 pages dont -- sont des annexes.

2- CLASSIFICATION ET DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE

Cette classification a été réalisée conformément aux procédures données dans la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010: Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu.

2.1- Rapports d'essai

Nom du laboratoire	Applus - LGAI
Nom du demandeur	GERFLOR, SAS
Numéro du rapport d'essai	14/7080-122 M1 Partie 1
Méthode d'essai	UNE-EN ISO 11925-2:2011 UNE-EN 13823:2012

2.2- Résultats

Méthode d'essai	MURAL ULTRA			
	CRITERIA CLASS B	N° D'ESSAIS	MOYENNE	CONFORMITÉ
UNE-EN-ISO 11925-2:2011	$F_s \leq 150$ mm en 60 s	6	$F_s < 150$ mm	OUI
UNE-EN 13823:2012	$FIGRA_{0,2 MJ} \leq 120$ W/s	3	112,86	OUI
	LFS < bord de l'échantillon	3	< au bord	OUI
	$THR_{600s} \leq 7.5$ MJ	3	3,47	OUI
	CRITERIA sous-classe 's1'	N° D'ESSAIS	MOYENNE	CONFORMITÉ
	$SMOGRA \leq 30$ m ² /s ²	3	68,27	NO
	$TSP_{600s} \leq 50$ m ²	3	177,21	NO
	CRITERIA sous-classe 's2'	N° D'ESSAIS	MOYENNE	CONFORMITÉ
	$SMOGRA \leq 180$ m ² /s ²	3	68,27	OUI
	$TSP_{600s} \leq 200$ m ²	3	177,21	OUI
	CRITERIA sous-classe 'd0'	N° D'ESSAIS	MOYENNE	CONFORMITÉ
Chute de gouttes/particules en flammes dans les 600 s	3	NON	OUI	

CLASSIFICATION

Le produit MURAL ULTRA, selon son comportement de réaction au feu, est classé de la façon suivante:

Comportement au feu		Production de fumée		Gouttes en flammes
B	-	s	2	, d 0

Classification de réaction au feu: CLASSE B s2 d0
 Cette classification n'est valable que pour les conditions finales d'utilisation décrites dans ce rapport

« Le point « 2.3- Domaine d'application » qui est indiqué ci-dessous se trouve hors de portée de l'accréditation ENAC ».

2.3- Domaine d'application

- Cette classification est valable pour les paramètres de produit suivants :

La classification est uniquement valable pour les caractéristiques du produit détaillées.

- La classification est valable pour les applications finales d'utilisation suivantes:

Pour l'utilisation sur le revêtement de murs.

2.4- Limitations

Cette norme de classification ne représente aucune approbation type et aucune certification du produit.

Responsable du Laboratoire du feu
 LGAI Technological Center, S.A.

Responsable des Euroclases
 LGAI Technological Center, S.A.

Les résultats font référence uniquement et exclusivement aux échantillons testés et au moment et aux conditions indiqués.

Applus+ garantit que ce travail a été réalisé dans le cadre de ce qui est exigé par notre Système de Qualité et de Durabilité, les conditions contractuelles et la norme légale ayant été respectées.

Dans le cadre de notre programme d'amélioration, nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de tout commentaire jugé opportun, en vous adressant au responsable qui signe ce document ou bien au Directeur de Qualité de Applus+, à l'adresse suivante : satisfaccion.cliente@appluscorp.com

En cas de litige, la version anglaise est la version valide